

پارامتر های کیفی محصول

ردیف	مشخصه کیفی	واحد	دامنه پذیرش	استاندارد	شرایط تست (محیطی و .....)
1	سنجش ویسکوزته	cps	300-400	ISO 2555	دما 25 درجه سانتی گراد
2	سنجش عدد اسیدی	MgKOH/g	18-22	ASTM-D 1639	-
3	اندازه گیری ژل تایم	Min	10-16	ASTM-D 2471	0.5 کبالت - 1% پروکساید
4	اندازه گیری کیورینگ تایم	Min	Max 25	ASTM-D 2471	0.5 کبالت - 1% پروکساید
5	دمای نهایی آگزو ترم	°C	Max 190	ASTM-D 2471	0.5 کبالت - 1% پروکساید
6	جذب آب	Wt%	Max 0.25	ASTM-D 570	-
7	HDT	°C	60-65	ASTM-D 648	-
8	استحکام کششی	MPa	55-60	ASTM-D 638	-
9	ازدیاد طول کششی	%	0.4 -0.5	ASTM-D 638	-
10	استحکام خمشی	MPa	90-110	ASTM-D 790	-
11	سختی	Barcol	37-40	ASTM-D 2583	-
12	Linear shrinkage	%	Max 1.5	ASTM-D 2566	-